

al vacío  
listo para usar

**immobest FF listo para usar**



**Mezclen listo para usar con una resina mono integrada, endurece en el contacto con el aire para la realización de las juntas de adoquines, azulejos, losas...**  
**Envasado al vacío! Mezclen listo para usar!**  
**Utilizable en todos los tiempos - también bajo la lluvia!**  
**Tradicionalmente para sellar!**

Colores
Arena Gris piedra Basalto

Embalaje
25 kg/cubo 24 cubos/ paleta



1. Mojen la superficie



2. Abran la bolsa al vacío



3. Repartan el mortero



4. Barran el mortero dentro de las juntas



5. Obtienen una mejor compactación al mular la superficie en el mismo tiempo con una ligera agua de niebla



6. Eliminen el mortero restante con ayuda de una escoba suave



7. Limpien la superficie moderadamente con un chorro del agua



8. Resultado: una superficie limpia

## Campo de aplicación:

Para rellenar las juntas entre las piedras de los pavimentos, de las losas de hormigón, de los azulejos, para exterior y el interior. Soporta un tráfico ligero.

Immobest FF listo para usar es permanentemente permeable al agua y al aire.

**Atención: la subestructura tiene que ser también permeable al agua!**

## Consumo por m<sup>2</sup>:

Gran pavimento			Pequeño pavimento			Pavimento mosaico			Losas		
Dimensión	Junta	consum.	Dimensión	Junta	consum.	Dimensión	Junta	consum.	Dimensión	Junta	consum.
cm*cm	cm	kg/m <sup>2</sup>	cm*cm	cm	kg/m <sup>2</sup>	cm*cm	cm	kg/m <sup>2</sup>	cm*cm	cm	kg/m <sup>2</sup>
16*16	1 cm	6,0	10*10	1 cm	9,1	6*6	1 cm	14,1	30*30	1 cm	3,3
	2 cm	11,8								2 cm	6,6
14*14	1 cm	6,6	10*8	1 cm	10,1	5*5	1 cm	16,5	40*40	1 cm	2,5
	2 cm	12,3								2 cm	5,0
12*12	1 cm	7,6	8*8	1 cm	11,0	4*4	1 cm	20,2	50*50	1 cm	2,0
	2 cm	15,0								2 cm	4,0

**Dimensión de juntas:** Anchura de juntas min. 8 mm  
 Profundidad de juntas min. 30 mm

**Temperatura de la utilización:** min. + 0°C

En el caso de la restauración de las superficies la profundidad de las juntas se ha de lograr por lavado o soplado con el fin de llegar a una profundidad de 30mm.

## Utilización:

1. Mojen la superficie!
2. Abren la bolsa de vacío y reparten el mortero sobre la superficie preparada.
3. Con la ayuda de una escoba dura o una de goma barren cuidadosamente el mortero en las juntas. Obtienen una mejor compactación echando un chorro de agua de riego pero no directamente en las juntas.
4. Eliminen el mortero restante con una escoba suave barriendolo en el sentido diagonal hacia las juntas. No reutilicen el mortero restante.

... LISTO !!

## Indicaciones:

**Atención: la subestructura tiene que ser permeable al agua!**

Después de las 24h pueden andar sobre la superficie y después de las 7 días con + 20°C y 65% de la humedad del aire la superficie queda plenamente utilizable. Protegida contra las lluvias fuertes y borrascas. Las temperaturas altas aceleran, las bajas prolongan el curado. Es muy importante impregnar y/o sellar la superficie de las piedras naturales claras y/o con una porosidad abierta. Las piedras muy absorbentes tienen que mojarse antes de unirse con el fin de evitar los residuos de la carpeta en la superficie trabajada.

Limpien las herramientas con el agua y un producto de limpieza normal; después del endurecimiento utilizar medios mecánicos.

Se aconseja llevar una vestimenta de trabajo mientras trabajen.

Mantener el producto alejado del alcance de los niños.

Por favor tengan en cuenta las instrucciones adicionales en la parte de atrás.

## Datos técnicos:

Material	Utilización	Composición	Eterno
Compacidad: ca. 1,65 g/cm <sup>3</sup> Flexibilidad: Resistencia a la trituration: ca. 4,0 N/mm <sup>2</sup> Módulo de elasticidad: ca. 8,0 N/mm <sup>2</sup> Permeable al agua: Permanente permeable al agua Estabilidad de almacenamiento: 12 meses sin heladas	Tiempo de utilización: approx. 30min con 20°C  Temp. de trabajo: Exterior: > 0°C Temp. de la superficie: > 0°C Temp. del material: > 0°C	Arena cuarzo Granulado 0,3-1,3 mm  Arena aglutinante inmovilizado líquido, resina mono-componente	Clase en términos de contaminación del agua Material no utilizado WGK 0 Material utilizado WGK 1  Código de reciclaje: 080406 080408 080499

## Colores:



## Oferta:

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> de juntas limpiar hasta 30mm de profundidad. Limpiar la superficie.

Mojen la superficie. Barran el imbest FF listo para usar de color elegido con la escoba dura dentro de las juntas según las instrucciones del fabricante. Eliminen inmediatamente el mortero restante de la superficie con una escoba suave en sentido diagonal hacia las juntas.

Fabricante: KHW Umweltdienst GmbH, Colonia, Alemania

€/ m<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_ netto suma: € \_\_\_\_\_

## Indicaciones adicionales:

Lastre en caso de una carga ligera (peatonales): una cama de arena o grava es suficiente para la colocación de piedras o losas. Las superficies que deben soportar el tráfico requieren un lastre rígido.

La subestructura:

Tiene que ser cargable y permeable. En caso contrario hay riesgo de hundimiento del pavimento y una subestructura no permeable causa atascos del agua y en el caso de heladas destruye la junta.

Sistemas de juntas de pavimento no pueden coger como material ningún asentamiento de subsuelo.

Por favor lean cuidadosamente las indicaciones.

Teniendo en cuenta las indicaciones puede evitar a máximo la producción de una capa de hidrocarburos.

Una posible alteración de color de piedras naturales desaparece durante el tiempo de exposición a condiciones meteorológicas.

Utilizando piedras naturales muy claras y/o con una porosidad abierta estas pueden cambiar ligeramente de color.

Prueben el producto antes de utilizar en un espacio discreto.

Ninguna responsabilidad jurídica puede ser deducida por este prospecto y/o por el asesoramiento oral de nuestros empleados.

## Informaciones:



KHW Umweltdienst GmbH  
Industriestrasse 169  
50999 Colonia  
Alemania  
Tel: +49 - 2236 - 392660  
Fax: +49 - 2236 - 66492  
Internet: [www.khw.info](http://www.khw.info)  
E-Mail: [info@khw.info](mailto:info@khw.info)

**económico**

**ecológico**

**efectivo**

Las aplicaciones y las condiciones de utilización de nuestro producto son muy variadas. Con este prospecto nosotros damos la información general que corresponde a nuestro know-how actual. El usuario está obligado a probar la aptitud para los fines de este producto. Nosotros estamos evidentemente, siempre a vuestra plena disposición para más información.